

**BESCHREIBUNG**

- Schnell trocknende bituminöse Primerschicht für trockene und leichtfeuchte Untergründe
- Trockenzeit ca. 30 Minuten. Klebt nicht nach.
- Fixiert den restlichen Staub und verbessert erheblich die Haftung zwischen Untergrund und der neu anzubringenden bituminösen Dachbahn.
- Anwendbar als Primerschicht für alle bituminösen Dachbahnen, insbesondere Polygum

**ANWENDUNG**

Auf diversen Untergründen wie bituminöser Dachbedeckung, Beton, Zink, Metall und Faserzement, vor:

- dem Aufbrennen von bituminösen Dachbahnen Typ Polygum Turbo Hi-Tec;
- dem Kleben von bituminösen Dachbahnen Typ Polygum Cool mit Kaltkleber ATAB Profi Dachkleber;
- dem Auftragen der bituminösen Pflegemittel ATAB Profi Dachpflegemittel und ATAB Profi Dachmastik.

**VERARBEITUNG**

- Der Untergrund muss gesund, sauber und fettfrei sein.
- Lose liegende Schieferschindeln, Moose und alle Gegenstände entfernen, die nicht zum Untergrund gehören.
- ATAB Profi Dachprimer in einer Schicht mit Quast, Rolle oder Airless-Spritzgerät (Druck 220 bar / Spritzöffnung 0,15" / Filter 50 Siebweite)

**VERBRAUCH**

Je nach Untergrund:

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| - Metall:                   | ± 14 m <sup>2</sup> /l |
| - Beton:                    | ± 4 m <sup>2</sup> /l  |
| - bituminöse Dachbedeckung: | ± 5 m <sup>2</sup> /l  |
| - Faserzement:              | ± 12 m <sup>2</sup> /l |

Trockenzeit:

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| - auf bituminösem Untergrund: | ± 30 Min. bei 20° C. |
| - auf Beton:                  | ± 30 Min. bei 20° C. |
| - auf Metalluntergründen:     | ± 15 Min. bei 20° C. |

**REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:**

Mit Reinigungsspiritus/Terpentin (Ndl)

**VERPACKUNGSEINHEITEN:** 5 L – 20 L

